







EXTREME

	Norme	Unità di misura	Risultati
DESCRIZIONE			
Superficie	X PUR resistente allo sfregamento		
Back	Sottofondo in schiuma a cellule chiuse		
Spessore	EN ISO 24346	mm	8,0
Strato di usura	EN ISO 24340	mm	1,20
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	4250
Larghezza rotoli	EN ISO 24341	m	2
Lunghezza standard	EN ISO 24341	m	15 ± 10%

CLASSIFICAZIONE			
Specifiche di prodotto	Pavimento vinilico indoor	EN 14904	(categoria P2)
Isolamento acustico	EN ISO717-2	dB	21
Resistenza termica	-	m ² K/W	0,08
Reazione al fuoco	EN 13501	-	C _{fi} -s1

PROPRIETA' SPORTIVE			
Friction	EN 13036-4	-	80-110
Assorbimento agli urti	EN 14808	%	≥ 35 (P2)
Deformazione verticale	EN 14809	mm	1,9
Rimbalzo palla	EN 12235	%	98
Specular gloss	EN 2813	%	< 30

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	± 0,2
Resistenza all'impronta	EN 1516	mm	<0,5
Resistenza ai pesi rotolanti	EN 1569	N	1500
Solidità del colore alla luce	ISO 105 B02	-	6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	no change
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250
Trattamento superficiale			
Trattamento fungicida e battericida			Grabo SAN 
Attributi ambientali			100% riciclabile Esente da flatati, solventi e metalli    
Garanzia			15 anni

Gamma colori

