

GYMFIT 60

Caratteristiche	Norme	Unità	Risultati
DESCRIZIONE			
Superficie	X PUR Surface		
Back	Schiuma di PVC a cellule chiuse		
Spessore	EN ISO 24346	mm	6,0
Strato d'usura	EN ISO 24340	mm	0,7
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3400
Altezza	EN ISO 24341	m	2
Lunghezza standard	EN ISO 24341	m	20 ± 10%
CLASSIFICAZIONE			
Specifiche	EN 651 Pavimento vinilico ad uso indoor EN 14904 nella sotto struttura		
Isolamento acustico	EN ISO717-2	dB	15
Resistenza termica	-	m ² K/W	0,05
Reazione al fuoco	EN 13501	-	C _{fl} -s1
SPORT PROPERTIES			
Friction	EN 13036-4	-	80-110
Assorbimento urti	EN 14808	%	17
Deformazione verticale	EN 14809	mm	0.33
Rimbalzo palla	EN 12235	%	100
Specular gloss	EN 2813	%	< 30
Caratteristiche tecniche			
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	± 0,2
Impronta residua	EN 1516	mm	<0,5
Resistenza ai pesi rotolanti	EN 1569	N	1500
Stabilità del colore	ISO 105 B02	-	6
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	no change
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

Warranty:



Hygiene:



No periodic renewal needed. Solvent and heavy metal free.

Cleanability:



Environmental attributes:



AGCF srls
Corso Mazzini 37 48018 Faenza (RA)