



# SUPREME

CARATTERISTICHE	NORME	UNITA'DI MISURA	RISULTATI
-----------------	-------	-----------------	-----------

## DESCRIZIONE

Superficie	X PUR scuff-resistant surface		
Back	Sistema a cellule chiuse		
Spessore	EN ISO 24346	mm	6,7
Strato d'usura	EN ISO 24340	mm	0,9
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3600
Altezza	EN ISO 24341	m	2
Lunghezza standard dei rotoli	EN ISO 24341	m	20 ± 10%

## CLASSIFICAZIONE

Specifiche di prodotto	Pavimento vinilico sportivo	EN 14904 (category P1)	
Assorbimento acustico	EN ISO717-2	dB	22
Resistenza termica	-	m <sup>2</sup> K/W	0,07
Reazione al fuoco	EN 13501	-	C <sub>fl</sub> -s1

## SPORT PROPERTIES



Friction	EN 13036-4	-	80-110
Assorbimento urti	EN 14808	%	≥ 25 ( P1)
Deformazione vertical	EN 14809	mm	1,08
Rimbalzo palla	EN 12235	%	97
Specular gloss	EN 2813	%	< 30





## CARATTERISTICHE TECNICHE

Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	± 0,2
Impronta residua	EN 1516	mm	<0,5
Resistenza ai pesi rotolanti	EN 1569	N	1500
Stabilità del colore	ISO 105 B02	-	6
Resistenza chimica	EN ISO 26987	-	no change
Resistenza all'abrasione	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250

## COLORI



Limited warranty  Cleanability 

Antimicrobial treatment  Environmental attributes   

No periodic renewal needed; Solvent and heavy metal free

**AGCF srls**  
 Corso Mazzini 37  
 48018 Faenza (RA)